GÖVDE KODU 131223
KAPAK KODU 231203
KULP KODU 30180

TEKNİK ÜRÜN TANIMI
ŞEKEROĞLU 4955 ML

şekeroğlu













Ölçüler mm olarak verilmiştir.

HACİMLER		BOYUTLAR		TOLERANSLAR		AĞIRLIK	
Kapak Altı Hacim	4955 ML	Gövde Etek Ebatları	Ø224,94	Ebatlar	± 2 mm	Gövde Ağırlık	122 g
Silme Hacim	5170 ML	Gövde Taban Ebatları	Ø190,99	Hacim	± 2 % ml	Kapak Ağırlık	37 g
		Gövde Yükseklik	171,70	Ağırlık	± 5 % gr	Kulp Ağırlık	4,80 g
		Kapak Yükseklik	9,65			Toplam Ağırlık	163,80 g
		Gövde+Kapak Yükseklik	172,50				

DEKORASYON *(Uygulanabilir Dekorasyon)*

IML OFSET ✓

HAMMADDE

Hammadde Seçenekleri	%100 PP
Masterbatch Renkler	%100 PP ve PE bazlı masterbatch.

ONAYLAR

T.C Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 11.04.2013 Tarih ve TR-42-K-004485 işletme kayıt no'su ile Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak üretilmektedir.

DAYANIKLILIK

DEPOLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

İstifleme ve sevkiyat kuru ortamda 23 °C'de maksimum ağırlıklarda belirli periyotlar dâhilinde standart testlerle yapılmaktadır.
İstifleme ve sevkiyat durumu ürün özellikleri (şeffaf, standart ve yumuşaklık) dikkate alınarak yapılmalıdır.
İstifleme birçok dış faktöre bağlı olduğu için bu veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

PAKETLEME

20 LİK KONTEYNER	20 LİK KONTEYNER	40 LIK KONTEYNER	40 LIK KONTEYNER	TIR 13600 cm	TIR 13600 cm
Kullanılan palet: 800X1200 mm Paletteki gövde adeti 768 Paletteki kapak adeti 5115 Tır içi gövde adeti 9984 Tır içi kapak adeti 9984		Kullanılan palet: 800X1200 mm Paletteki gövde adeti 888 Paletteki kapak adeti 2790 Tır içi gövde adeti 26640 Tır içi kapak adeti 26640		Kullanılan palet: 800X1200 mm Paletteki gövde adeti 888 Paletteki kapak adeti 2790 Tır içi gövde adeti 31968 Tır içi kapak adeti 31968	

PERFORMANS

SICAK DOLUM	Sıcak dolum için seçilen ambalaj çok iyi bir ısı direncine sahip olmalıdır. Plastik ambalajlarda dolum sıcaklığı sonrasında istifleme ile ilgili olarak ürün istiflemesinin yapılabilmesi için uygun ortam ısısının oluşması gerekmektedir. Plastik ambalajın uygun istifleme dayanımına ulaşması için ürün ve ambalajın soğuması gerekmektedir.
SOĞUK HAVALARDA	Standart olarak kullanılan şeffaf ve beyaz hammaddeler 0 °C'nin altında kırılgan hale gelmektedir. -20 °C ve altındaki uygulamalar için özel karışımlı hammaddelerle üretim yapmak gerekmektedir.
RAF ÖMRÜ	Bu bilgi formundaki teknik özellikler, uygun depolama ve saklama koşullarında, teslim tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. Ambalajlar güneş olmayan kuru bir yerde, belirtilen istifleme miktarını aşmayacak şekilde kapalı ortamlarda saklanmalıdır.
KALİTE BİLGİSİ	Üretimimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenli olarak denetlenen ve değerlendirilen sıkı bir kalite ve hijyen yönetimine sahiptir. Ürettiğimiz ambalaj tüm gıda maddeleri ile kullanım için uygundur.
ALERJEN BİLGİSİ	Alerjen madde içermemektedir.
SERTİFİKALAR	BRC Sedex CEVKO

(BO 500-BO 501) Döküman No:TÜT-64 Yayın Tarihi : 05.03.2018 Revizyon Tarihi/No: 00

Ürünlerimiz TPE nezrinde korunmaktadır. Bu ürünün tüm spesifikasyonları herhangi bir izne ve bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın ŞEKEROĞLU KİMYA VE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından değiştirilebilir.

2018 / KONYA / TURKEY / SEKEROGLU

444 42 71

www.sekeroglu.com.tr